

Hélicim

DÉCAPANT DE LA LAITANCE DE CIMENT - DÉGRAISSANT ACIDE



Élimine la laitance de ciment et les coulures blanches des joints ciments.
Dégraisse parfaitement les sols ciments avant mise en peinture



Utilisable sur les supports ciments, carrelages,
pierres et briques jointées ciment...



Agit rapidement



Economique (concentré)

PROPRIÉTÉS

- Action nettoyante sur tous les dépôts blancs résultant du séchage ou de coulures de joints ciment.
- Dégraisse les bétons et est particulièrement recommandé avant une mise en peinture.
- Efficace sur ciments neufs comme anciens.
- Résultat optimal après rinçage et neutralisation avec HéliDéter ou HéliSuié.

CARACTERISTIQUES

- Liquide concentré diluable à l'eau.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 1.20 g.cm³. Acide fort pH : 1

SUPPORTS

- Toutes surfaces en ciment neuves ou anciennes :
 - Bétons préfabriqués et architecturaux, bétons surfacés, balcons, terrasses, escaliers, rampes d'accès, murs en pierres ou briques jointés ciment, carrelages ou dallages ...
 - Incompatibilités : voir « Protection des zones environnantes »

AVANTAGES

- Efficacité rapide : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste les graisses en profondeur et dissout les laitances de ciment quelles que soient leurs épaisseurs.
- Produit économique (concentré), faible coût du prix de revient au m².
- Facile d'application.

PRODUITS ASSOCIES

- HéliDéter (détergent polyvalent concentré).
- HéliSuié (puissant détergent concentré au pouvoir mouillant très élevé)
- Hélifuge BS (produit imperméabilisant à l'eau pour surfaces poreuses non circulables)

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 6 mois après sa date de livraison.

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression ce qui peut l'être, pour optimiser la qualité d'imprégnation du support (mousses épaisses, feuilles, déchets de chantier, projection de ciment accidentelle...).

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - Les aluminiums, zincs et autres métaux bruts et autres matériaux sensibles aux produits acides...
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses, et autres surfaces ne devant pas être traitées.
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle.
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation.
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et l'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Ne pas appliquer sur support chaud ou en plein soleil
- Rinçage du matériel à l'eau.
- Stocker en local hors gel, bien ventilé.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Adaptez votre dosage à la contamination et au support.

Laitance de ciment

Doseur réglé entre 50 et 100%



1 L d'Hélicim +



1 à 0 Litre d'eau

Dégraissage

Doseur réglé à 100%

Hélicim non dilué

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports au dosage envisagé.**
 - Un sous-dosage peut amener à effectuer une seconde passe.
- Pulvériser votre solution sur support à saturation, à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir 15 à 30 minutes puis brosser le support.
- Effectuer un premier rinçage à l'eau.
- Neutraliser avec une application d'Hélidéter ou d'Hélisuie.
- Rincer le neutralisant.

6– Recommandation :

- Complétez votre nettoyage avec l'application d'Hélimousse ou d'Hélifuge.

Edition du 01/01/2024 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail.

Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 6 mois après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530