

Héliclair

L Tech
DISTRIBUTION

NETTOYANT DÉTACHANT DÉGRISANT

ACTION FLASH



Élimine les matières organiques
Dégrissant/dénoircissant à effet naturel pour le bois



Respecte les supports / biodégradable



Permet de traiter de nombreux types de surfaces
Application facile
SANS action mécanique



Agit très rapidement

PROPRIÉTÉS

- Élimine très rapidement les micro-organismes.
- Ne nécessite pas d'action mécanique
- Doit être rincé à la moyenne pression pour un résultat immédiat
- Peut être laissé sans rinçage pour obtenir un effet type antimousse + boost
- Dégrise et dénoircit tous les bois avec un effet naturel

CARACTERISTIQUES

- Solution de peroxyde d'hydrogène et d'ammonium quaternaire prête à l'emploi.
- Aspect en pot : liquide incolore. Masse volumique : 1.1 g.cm³. Acide faible
- Conservation : 1 an en emballage d'origine fermé.

SUPPORTS

- S'utilise sur de très nombreux supports usuels du bâtiment, verticaux ou horizontaux tels que :
 - Murs de façades, balcons, terrasses, escaliers, rampes d'accès, dallages, allées, clôtures, statues, balustres, pierres tombales, tuiles, ardoises, fibrociment ...
- Compatible également sur toutes les essences de bois naturels et synthétiques :
 - Chêne, châtaignier, cèdre, douglas, mélèze, pin, sapin, teck, ipé, bois composites ...

AVANTAGES

- Efficacité très rapide : agit en quelques minutes seulement.
- Désincruste en profondeur et décontamine
- Facile d'application.
- Un rinçage entre basse et moyenne pression est suffisant.
- Ne dégrade pas les supports minéraux.
- Nettoie le bois sans dénaturer son aspect.

PRODUITS ASSOCIES

- Hélimousse (traitements curatifs et préventifs des algues, lichens...)
- Hélosolaire (nettoyant vitres et panneaux photovoltaïques)
- HéliBardage (nettoyant concentré des supports peints et fermés)
- Hélifuge (hydrofugeant des surfaces poreuses)

Produit à usage strictement professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail. Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.

L Tech
DISTRIBUTION

SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530

MODE D'EMPLOI

1 - Préparation des supports :

- Eliminer par balayage, brossage, grattage ou haute pression les parties les plus envahies pour optimiser la qualité d'imprégnation du support.

2 – Protection des zones environnantes :

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. Notamment :
 - Les aluminiums et autres métaux légers
 - Les joints d'ouvertures des bâtiments
 - La végétation environnante
 - Le mobilier et les terrasses et autres surfaces en bois ne devant pas être traitées.
- Rincer sans tarder en cas de projection accidentelle
- Pulvériser abondamment d'eau la végétation avant et après la prestation
- Dévier les effluents de produit des zones de stockage d'eau et des rivières.

3 – Conseils de prudence lors de la manipulation et d'usage du produit :

- Vous reporter à la fiche sécurité du produit.
- Porter les équipements de protections individuelles adaptés.



- Eloigner toute personne non habilitée ainsi que les animaux.
- Ne pas mettre en contact avec du caoutchouc (risque de durcissement de la matière)
- Porter une attention particulière au stockage
- Conditions d'application : entre 5° et 25°C.
- Rinçage du matériel à l'eau.

4 – Préparation / dosage du produit :

- Héliclair ne doit pas être dilué. Utilisez-le toujours pur.

5 – Méthode d'application :

- **Toujours réaliser un test préalable sur les supports.**
- Pulvériser votre solution sur support à saturation, à l'aide d'un système adapté.
- Laissez agir en fonction du support :
 - Supports verticaux poreux 60 minutes.
 - Supports horizontaux 30 à 60 minutes
 - Supports fermés/peints 5 à 15 minutes
 - Sur bois, seuls vos tests permettront de déterminer le temps de contact en fonction du bois, de sa porosité et de la contamination présente.
- Rinçage basse à moyenne pression.
- Un second passage peut être nécessaire sur certains supports.

6– Recommandation :

- Sur supports minéraux, complétez votre nettoyage avec l'application d'Hélimousse ou d'Hélfuge.
- Retrouvez des équipements adaptés à la pulvérisation sur softwash.fr

Edition du 01/11/2023 – Annule et remplace toutes les versions antérieures

Produit à usage strictement professionnel. Fiche sécurité disponible sur simple demande par mail. Les informations de cette présente fiche sont le reflet de nos connaissances et des essais réalisés. Elles le sont à titre indicatif. Elles ne sont en aucun cas à considérer, ni comme une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme à nos instructions. La manipulation et la mise en œuvre du produit échappant à notre contrôle, il appartient à l'utilisateur de s'assurer de prendre connaissance des instructions de sécurité et des conseils de mise en œuvre ainsi que de réaliser des essais préalables. Nous garantissons le remplacement du produit reconnu défectueux pendant 1 an après sa date de livraison.



SAS L Tech Distribution
14 rue de la Chenaie
56460 Saint-Guyomard
06.70.54.55.33
contact@softwash.fr
SIREN 951 141 530